



RANDOG RIP™ HG-75

INFORMACION GENERAL

Randogrip HG-75

Es un recubrimiento anti deslizante de acrílico flexible, a base de agua, diseñado para tráfico peatonal.

Es fácil de aplicar y ofrece excelente adhesión a concreto, asfalto, madera y superficies de metal.

Es fácil de limpiar y económico ya que es un producto de un solo componente y puede ser sellado para su uso posterior.

Randolph Co. garantiza la calidad de sus productos y el cumplimiento con las especificaciones.

PROPIEDADES FISICAS

1. Colores:

Gris, Negro, Azul, Verde, Naranja, Habano, Beige Rojo y Amarillo de Seguridad.

2. Sólidos por Volumen:

64 +/- 2%

3. Contenido VOC:

0.34 lb/galón (41 gm/litro)

4. Tiempo de Secado @ 70°F (21°C):

Para Tráfico liviano: 4 horas

Para Tráfico Pesado: 24 horas

Curado Completo: 7-10 días

5. Coeficiente de Fricción:

Seco: 1.3

Mojado: 0.9

6. Cobertura / Rendimiento Teórico:

125 pies²/galón (sprayed)

70 pies²/galón (rodillo)

APLICACION

Preparación de la Superficie:

Aplicar Randogrip HG-75 a superficies limpias y secas. Remueva pintura vieja despegada o levantada, óxido y restos sueltos por medios mecánicos o por presión de agua. Quite aceite, grasa, suciedad, cera, etc., con un limpiador desengrasante a base de agua. Las superficies metálicas deben prepararse con Randogrip Metal Primer. El concreto nuevo debe estar curado en mojado al menos por 30 días y secado con suficiente ventilación por otros 5 días antes de aplicar el producto.

Para la aplicación sobre asfalto, la superficie debe estar barrida para remover toda suciedad y contaminantes sueltos.

Mezcla:

La mezcla debe hacerse con un mezclador mecánico tal como un taladro de motor neumático con paleta de mezclar Jiffy hasta que el contenido tenga un color uniforme.

Aplicación con Rodillo:

Las mejores características antideslizantes son obtenidas cuando el producto se aplica con rodillo.

Para utilizar el rodillo, vierta en la superficie, una tira de Randogrip HG-75 de aproximadamente 2 pulgadas de largo por 6 pulgadas de ancho. Deslice hacia usted el rodillo con material lentamente y en trazos derechos.

Si el producto no está correctamente aplicado, el revestimiento puede ser resbaladizo cuando está mojado.

Asegúrese que la capa sea uniforme sin charcos gruesos. Si la capa es muy gruesa, es posible que no se seque correctamente.

En aplicaciones echas a la intemperie, protéjalas de la lluvia por lo menos 24 horas. La alta humedad retarda el secado.

Aplicar a temperaturas entre 50°F y 120°F. Aplicaciones por debajo de 50°F, no se recomiendan.

Spray:

Randogrip HG-75 puede ser aplicado en spray usando una punta/boquilla de ¼ de pulgada.

Espátula:

Se puede aplicar con una espátula lisa, tal como una espátula de terminado de albañilería. Para mejores resultados utilizar una espátula de 4 por 12 pulgadas. Vierta en la superficie una tira de Randogrip HG-75 de aproximadamente 2 pulgadas de largo por 6 pulgadas de ancho. Sostenga la espátula en un ángulo de 45 ° de la superficie y distribuya el material con un movimiento completo. Invertir el ángulo de la espátula para un trazo opuesto. Deslice el material hacia usted para dar la apariencia adecuada.

Mantenimiento de la Superficie:

La superficie debe mantenerse limpia para asegurar que tiene la mejor protección antideslizante.

Precauciones de seguridad:

Este producto está destinado para uso profesional, solo en un ambiente industrial.